

BAGO DE ARROZ 2/6

(Gabro de grão médio a fino)

Utilização prevista: **Agregado para betão; para misturas betuminosas, tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação; materiais não ligados ou tratados com ligantes hidráulicos utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construção rodoviária**

Fabricante: TECNOVIA - Sociedade de Empreitadas, SA - Casal do Deserto, 2740-135 Porto Salvo, Telf. 21 422 54 00; e-mail: gas@tecnovia.pt

Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho: **Sistema 2+**

EIC - Empresa Internacional de Certificação, organismo de certificação do controlo da produção notificado, emitiu o Certificado de Conformidade n.º 1515-CPR-0113 em 31.05.2017

Desempenho Declarado

Características / Normas Harmonizadas

	Características / Normas Harmonizadas		
	EN12620:2002+A1:2008	EN 13043:2002 e EN13043:2002/AC:2004	EN13242:2002+A1:2007
Dimensão nominal (d/D)	2/6		
Granulometria	Gc85/20		Gc80/20
Achatamento	-		
Forma	-		
Massa Volúmica [Mg/m ³] ± 0,1	ρ _a = 2,94		
	ρ _{rd} = 2,88		
	ρ _{ssd} = 2,90		
Absorção de Água	WA ₂₄ 1		
Teor Finos	f _{1,5}	f ₂	
Qualidade Finos	-		
	-		
Partículas esmagadas e partidas	C _{100/0}		
Afinidade aos ligantes betuminosos (nº partículas não revestidas em 150)	-	≤ 3 *	-
Fragmentação (Los Angeles)	-		
Desgaste (Micro-Deval)	-		
Resist. ao polimento acelerado	-		
Teor em cloretos	≤ 0,01% *		
Sulfatos solúveis em ácido	<0,1% (AS _{0,2}) *		
Enxofre total	<0,1% (S ₁) *		
Teor em húmus	Isento *		
Cont. orgânicos leves	<0,1% (mLPC _{0,1}) *		
Estabilidade volumétrica	0,037% *		
Reacção álcalis-silica	0,01% (não reactivo)*		

NPD - Desempenho Não Determinado / * Valor determinado a partir de produto com a mesma origem

O desempenho do produto indicado na presente Declaração é conforme com o desempenho acima declarado. A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade da TECNOVIA, SA.

O Gestor de Pedreiras
Francisco Alter

Porto Salvo, 21.11.2017

